Pattex P 630

Colle parquet haute performance

- Colle pour parquets à longues lames massifs et contrecollés,bruts et vernis, toutes essences de bois.
- Résiste aux fortes tractions (9N / cm²)
- Résiste à l'humidité ambiante:
  - convient pour la pose dans les cuisines et salles de bains
- Application optimisée : film épais et long temps ouvert (45')
- Spatulable

DEFINITION

Colle mono composante sans solvants à base de polyuréthane, avec des additifs organiques et inorganiques renforçant le pouvoir d'adhésion.

DESTINATIONS

Colle polyuréthane mono composante destinée au collage, selon DTU 51.2, de parquets :

- mosaïque, lamelles sur chant
- en bois de bout
- massifs jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- contrecollés
- sous couches lièges et synthétiques
- revêtements de sol stratifiés

de toutes essences brutes ou vernis, sur sols absorbants : dalles, chapes ciment, enduits de lissage P3, plancher bois conforme au 51.3.

Pour les poses sur support non absorbant, utiliser **Pattex P 625**.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support

Le support doit être conforme au DTU 51.2, en particulier, il doit être propre, sain, dégraissé, sec (3% H.R maxi sur béton), non soumis à des remontées d'humidités, exempt de fissures, plan, uniforme et normalement absorbant, dépoussiéré.

Egaliser les irrégularités du support avec un enduit de lissage P3.

Lors de la pose sur sol chauffant (température de surface 28°C maxi), le chauffage aura fonctionné pendant 21 jours minimum et sera éteint 48 heures minimum avant la pose du parquet puis remis en marche progressivement 2 jours après la pose.

Sur chape à base de sulfate de calcium, appliquer un enduit de lissage **THOMSIT DX ou XXL** sur primaire **THOMSIT R 766** dilué.

Mode d'emploi

En cas de formation d'une peau à la surface de **Pattex P 630**, les propriétés de la colle ne sont pas altérées ; retirer la croute et la jeter.

Appliquer uniformément la colle **Pattex P 630** avec une spatule B3 ou B11 sur le support. Appliquer une quantité de colle sur le support qui pourra être recouverte dans les 30 minutes. Poser immédiatement le parquet dans le lit de colle. Maroufler ensuite à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'une planche recouverte de feutre. Oter immédiatement les taches de colle avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Le ponçage du parquet peut être effectué après 3 jours. Toujours prévoir un jeu périphérique de 1 cm entre le mur et le parquet. Les temps de durcissement sont en fonction du support, de l'absorption, de l'humidité du bois et des conditions de température et d'humidité ambiante.

Pour la pose du parquet, se reporter aux recommandations du fabricant de parquet

CONDITIONNEMENTS

Pattex P 630 est disponible en seaux de 7 et 15 kg.

STOCKAGE

6 mois dans des conditions climatiques normales.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc cassé
Consistance	crémeuse
Poids spécifique	1.6 kg/litre

Consommation indicative : • Parquet 10 mm • Autres parquets	 800 - 1000 g/m² - spatule B3 1000 - 1300 g/m² - spatule B11
Temps de gommage	néant
Temps ouvert	Environ 30 – 45 minutes*
Accessible	Après 24 heures*
Ponçage	3 jours minimum
Résistance à la température • De la colle • Du collage	 -20 à +50°C convient sur sol chauffant (28°C maximum)
Résistance à l'eau	Oui
Point éclair	Néant
Classe de danger	Xn : nocif
Danger de transport	néant

*en fonction de la température et de l'humidité ambiante, et de l'absorption du support

OBSERVATIONS

- Ne pas utiliser **Pattex P 630** par moins de + 15°C.
- Ne pas procéder à la pose de parquet lorsque l'humidité de l'air est supérieure à 75%.
- Ne pas mélanger **Pattex P 630** avec d'autres additifs.
- Nettoyer l'outillage immédiatement après utilisation, avec de l'alcool.
- **Pattex P 630** durci doit être retiré mécaniquement.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Bien refermer les emballages entamés.
- Consulter les fiches techniques des produits mentionnées avant utilisation.

MATERIEL

Spatules au standard TKB. **Spatule B3 :** **Spatule B11 :**

Nettoyage des taches et des outils :

- avant durcissement de colle : chiffon imbibé d'alcool
- après durcissement de la colle : moyens mécaniques uniquement

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **PATTEX P 630** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX PARQUETS

P 675	Mastic colle pose cordon
P 685	Colle élastique tous parquets
P 630	**Colle parquet haute performance**
P 625	Colle parquet collage extrême
P 618	Colle parquet mosaïque et lames courtes
P 600	Colle parquet polyvalente
Pont de bateau	Mastic joint et fixation

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle